PAVIRANI
строителни магазини

одобрено от PZH**

COMPONENT NSF®
сертифицирани от NSF материали

Висококачествена йонообменна смола **PURE-SOFT** и **PURE SOFT PLUS** на **BWG components**

BWG COMPONENTS
www.bwgcomponents.de

Предимства:

- *Високо качество.*
- *Серифицирани от NSF* материали.*
- *Одобрение от Полски институт по хигиена за контакт с питейна вода**.*
- *Може да се изполва в хранително-вкусова промишленост.*
- *Висока йонообменна способност.*
- *Конкурентна цена.*

** NSF International - независима, американска организация за здраве и безопасност.*

***отнася се за PURE-SOFT PLUS (SN/002/FG).*

www.pavirani.com

Описание:

PURE-SOFT (SN/001) и **PURE-SOFT PLUS (SN/002/FG)** е нова серия силно кисели йонообменни смоли. **Продуктът е базиран на висококачествени, сертифицирани от NSF* материали, има валиден сертификат от Полския национален институт по хигиена PZH**, който позволява контакт с питейна вода.** Смолата **PURE-SOFT (SN/001)** и **PURE-SOFT PLUS (SN/002/FG)** на **BWG Components**, с а предназначени за за употреба в хранително-вкусовата промишленост и за пречистване на питейна и битова вода. **PURE-SOFT (SN/001)** и **PURE-SOFT PLUS (SN/002/FG)** са с отлични физически и химични характеристики и термична стабилни. Отличават се с висок йонообменен капацитет. Доставя се във влажно състояние. Регенерира се с натриев хлорид.

** NSF International - независима, американска организация за здраве и безопасност..*
отнася се за **PURE-SOFT PLUS (SN/002/FG).

Вид опаковка:

Чували с обем 25 литра.

Съхранение:

Да не се допуска изсъхване на смолата. Да се съхранява на закрито, в оригинална опаковка, при температура от 5°C до 40 °C.

Технически данни:

Външен вид: кехлибарени сферични зърна
Йонна форма (при доставка): Na^+
Общ йонообменен капацитет: 4.5 meq/g
Водно съдържание (влажност на смолата): 45% - 50 %
Предназначение: за битова и питейна вода
Диапазон на pH: 1 - 14
Макс. раб. температура.: Na^+ ≤ 120°C
Работен йонообменен капацитет: 25°C ≥ 1000 meq/l
Концентрация на регенериращ разтвор: NaCl: 8%-10%
Консумация на сол: NaCl (8-10%) обем.: обем смола = 1.5-2:1
Дебит при регенерация: 4 - 6 (м/ч)
Време за регенерация : 30 - 60 (мин.)
Дебит при промиване: 10 - 20 (м/ч)
Време на промиване : 30 минути
Работна производителност : 10 - 45 (м/ч)

Указания за безопасност:

Опаковката съдържа: йонообменна смола
Етикетиране на опаковките съгласно Регламент на Парламент и Съвет на ЕС номер 1272/2008 от 16 декември 2008 г. H319 дразни очите. P264a след употреба, ръцете да се измият добре. P280 да се използват предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P305+P351+P338.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Очите да се изплакнат внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако е възможно, контактните лещи да се отстранят. Да се продължи с изплакването. P337+P313 Ако дразненето на очите продължава: Да се потърси медицинска помощ.

www.pavirani.com